



MULTIS COMPLEX HV 2

DESCRIPCIÓN

Grasa de jabón de complejo de litio idealmente para aplicaciones de extrema presión y altas temperaturas.

ESPECIFICACIONES

ISO 6743-9: L-XBEHB 2

DIN 51502: KP2P-30

APLICACIONES

MULTIS COMPLEX HV 2 es adecuada para aplicaciones de lubricación que trabajan en condiciones severas, en particular para condiciones altas cargas y temperaturas elevadas.

MULTIS COMPLEX HV 2 es recomendada cuando las grasas de litio convencionales no tienen el rendimiento adecuado.

VENTAJAS

Gracias a la formulación de **MULTIS COMPLEX HV 2** puede cumplir diferentes requerimientos de fabricantes de equipos y un variado rango de aplicaciones.

MULTIS COMPLEX HV 2 forma una película de lubricante durable, con muy buena resistencia a la entrada de agua, a variaciones de temperaturas y contaminación, de esta forma permite reducir los costos de mantenimiento.

MULTIS COMPLEX HV 2 no contiene plomo u otros materiales pesados considerados dañinos para la salud humana y medio ambiente.

RECOMENDACIÓN

MULTIS COMPLEX HV 2 es miscible con la mayoría de las grasas convencionales

Para obtener información adicional, comuníquese con su representante local de TotalEnergies o visite nuestro sitio web: <https://totalenergies.cl>
Este lubricante utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Se puede obtener una hoja de datos de seguridad del material conforme a las reglamentaciones locales de su asesor comercial local o descargándola desde <https://sdstotalms.total.com>

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDADES	MÉTODO	UNIDAD	MULTIS COMPLEX HV 2
Jabón / Espesante	-	-	Complejo de Litio
Grado NLGI	ASTM D 217	-	2
Color	Visual	-	Verde
Apariencia	Visual	-	Suave
Rango de operación	-	°C	-30 a +160
Penetración a 25°C	ASTM D 217	mm	265 – 295
Test 4 bolas – Carga por soldadura	DIN 51350-4	daN	360 - 380
SKF- EMCOR anti-rust performance	ISO 11007	Clasificación	0 - 0
Punto de goteo	IP 396 ISO 2176	°C	>260
Viscosidad cinemática del aceite base a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	340

Las características consignadas son valores medios aportados como información

Para obtener información adicional, comuníquese con su representante local de TotalEnergies o visite nuestro sitio web: <https://totalenergies.cl>
Este lubricante utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Se puede obtener una hoja de datos de seguridad del material conforme a las reglamentaciones locales de su asesor comercial local o descargándola desde <https://sdstotalms.total.com>

TotalEnergies Marketing Chile S.A.

Calle Uno N° 3010, Quilicura, Región Metropolitana – Chile